(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開実用新案公報(U)

(11)実用新案出願公開番号

実開平7-41715

(43)公開日 平成7年(1995)7月21日

(51) Int.CL. G11B 7/135

> 徽別記号 2 7247-5D 庁内整理番号

FI

技術表示箇所

審査請求 未請求 請求項の数1 01 (全2頁)

(21)出廣番号 (22)出頭日 実績平5-70391

平成5年(1993)12月28日

(71)出職人 000005821 (72)考案者 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社

伊藤 秀彦 香川県高松市古新町8番地の1 松下寿電


(72)考案者 村上 健二 子工業株式会社内

(74)代理人 弁理士 武田 元敏 香川県高松市古新町8番地の1 松下寿電 子工業株式会社内

# (54) 【考案の名称】 偏光検出光学系

を使用することなく、偏光ピームスプリッタ出射側端面 損失を防止する。 及び光検出器入射側端面における反射によるエネルギー 【目的】 偏光検出光学系において、高価な反射防止膜

出器2及び3の入射側端面との間を、偏光ビームスプリ 界面における反射によるエネルギー損失をほぼなくすこ すことにより、反射防止膜を用いることなく、2つの境 との中間の屈折率を有する接着剤5のような媒質で満た ッタ1の屈折率と光検出器2及び3の封止樹脂の屈折率 【構成】 偏光ビームスプリッタ1の出射側端面と光検



【実用新案登録請求の範囲】

光ビームを互いに直交する2つの偏光成分に分離するた の偏光検出光学系において、 【請求項1】 光ビームの偏光状態を差動検出するため

率を有する媒質で満たしたことを特徴とする偏光検出光 折率と前記光検出器の封止樹脂の屈折率との中間の屈折 の入射側端面との間を、前記偏光ビームスプリッタの屈 前記偏光ビームスプリッタの出射側端面と前記光検出器 少なくとも2個以上の光検出器とを具備し、 めの偏光ビームスプリッタと、

8

実開平7-41715

を示す平面図である。 【図面の簡単な説明】 【図1】本考案による偏光検出光学系の一実施例の構成

【図2】従来の偏光検出光学系の構成を示す平面図であ


…反射防止膜、 5…接着剤。 1…偏光ビームスプリッタ、 2, 3…光検出器、 4


【符号の説明】

10

[図2]

[図1]





<u>|</u>

-2-

€

【考案の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】

ものである。 本考案は、光ビームの偏光状態を差動検出するための偏光検出光学系に関する

[0002]

【従来の技術】

以下、従来の偏光検出光学系の動作について、図面を参照しながら説明する。

[0003]

タ、2及び3は光検出器、4は反射防止膜である。 図2は従来の偏光検出光学系の構成を示す平面図で、1は偏光ビームスプリッ

[0004]

膜面を透過し、光検出器2に入射する。 ビームスプリッタ1の膜面への入射光ビームの入射面内の偏光(P偏光)成分は、 光ビームスプリッタ1により互いに直交する2つの偏光成分に分離される。偏光 このように構成された従来例において、図中左側から入射した光ビームは、偏

[0005]

器3に入射する。 一方、入射面に垂直な方向の偏光(S偏光)成分は、膜面で反射されて、光検出

[0006]

膜4のない場合を考えると、垂直入射光のエネルギー透過率Tは 3の封止樹脂の屈折率を1.486(PMMA)、空気の屈折率を1として、反射防止 ここで、偏光ビームスプリッタ1の屈折率を1.511(BK7)、光検出器2及び

[0007]

【数1】

$$T = \frac{4 n_1 n_2}{|n_1 + n_2|^2}$$

(担し、n 1は入射側媒質の屈折率、n 2は出射側媒質の屈折率である)

となり、2つの境界面において7.8%のエネルギー損失がある。 ルギー透過率は0.9586、光検出器2及び3の入射側端面における透過率は0.9618 で表されるので、偏光ビームスプリッタ1の出射側端面における光ビームのエネ

[0009]

膜4を設けて、エネルギー損失を防止していた。 これを解決するため、従来は偏光ビームスプリッタ1の出射側端面に反射防止

[0010]

【考案が解決しようとする課題】

う問題があった。 の反射によるエネルギー損失を防止するもので、膜の蒸着にコストがかかるとい ところが、反射防止膜4は、一般に、誘電体多層膜を蒸着して、特定波長の光

[0011]

けることなく、低コストな偏光検出光学系を提供することを目的とする。 本考案は、このような問題を解決するためになされたもので、反射防止膜を設

[0012]

【課題を解決するための手段】

折率を有する媒質で満たしたものである。 を、偏光ビームスプリッタの屈折率と光検出器の封止樹脂の屈折率との中間の屈 本考案は、偏光ビームスプリッタの出射側端面と光検出器の入射側端面との間

[0013]

面における光透過率を向上させることが可能となり、反射防止膜を用いることな く、エネルギー損失のほとんどない偏光検出光学系を実現できる。 本考案によれば、偏光ビームスプリッタの出射側端面及び光検出器の入射側端

[0014]

【実施例】

以下、本考案の一実施例について、図面を参照しながら説明する。

[0015]

図1は、本考案による偏光検出光学系の一例の構成を示す平面図で、1は偏光ビームスプリッタ、2及び3は光検出器、5は接着剤である。

#### [0016]

ここで、偏光ビームスプリッタ1の屈折率を1.511(BK7)、光検出器2及び3の封止樹脂の屈折率を1.486(PMMA),接着剤5の屈折率を1.5(アクリル系接着剤)とすると、偏光ビームスプリッタ1の出射側端面におけるエネルギー透過率は0.999987、光検出器2及び3の入射側側面におけるエネルギー透過率は0.999978となって、2つの境界面におけるエネルギー損失は0.0035%となり、反射防止膜を使用することなく略無反射とすることができる。

### [0017]

なお、偏光ビームスプリッタ1の前に他の光学部品(例えば、ビームスプリッタ等)を配置する場合には、この光学部品と偏光ビームスプリッタ1との間を前述の如き媒質で満たせば、光学部品の出射側端面及び偏光ビームスプリッタ1の入射側端面における反射によるエネルギー損失を防止できる。

### [0018]

## 【考案の効果】

以上説明したように、本考案よれば、偏光ビームスプリッタの出射側端面と光検出器の入射側端面との間を、偏光ビームスプリッタの屈折率と光検出器の封止 樹脂の屈折率との中間の屈折率を有する媒質で満たすことにより、反射防止膜を 使用することなく、境界面によるエネルギー損失のほとんどない、低コストで高 性能な偏光検出光学系を実現できるという効果を奏する。